



RTV-835

KEM-LUB RTV-835 silikonegummi er en meget hård silicone som er særligt egnet til forme, høje temperaturer op til 350°C forekommer. Bl.a. til støbning af blylodder, tinsoldater og andre lavsmeltepunktslegeringer. **Hærderandel= 5%.**

TEKNISKE DATA

Før afhærdning

	RTV-835	C-835
Udseende	flydende gummimasse	vandig væske
Farve	mørk rød	trans.
Vægtfylde ved 25°C	1,50	0,95
Viskositet ved 25°C	30.000	20

Efter afhærdning

Udseende	Flydende gummimasse
Shore A, Hårdhed	55
Brudstyrke Mpa. ca.	3
Forlængelse ved brud DIN 53504	65
Rivestyrke N/mm.	5
Forarbejdningstid	1 time
Afhærdningstid	24 timer

ANVENDELSE

Se illustrerede brugsanvisning i RTV-2 mappen.

Krympning: Se "GENEREL BRUGSANVISNING" forrest i mappen.

OPBEVARING & EMBALLAGE

Opbevares køligt og tørt i højst 1 år!

1 kg og 25 kg

SUNDHED OG SIKKERHED

Forlang leverandørbrugsanvisning!

Kontaktperson: N.Bakkegaard, Kemitura, tlf.: 47 17 18 55 og fax: 47 17 25 11.

Dato 1001.