



RTV-863

RTV-863 silikonegummi er en god allround gummi, velegnet til forme hvor særligt høj styrke og fleksibilitet i gummien ønskes til rimelige priser. Hærder C-863 fungerer nu som den plejer ved 3% tilsætning og tilsættes yderligere hærder op til 5% nedsættes forarbejdningstid og hærdetid. t reduceres krympningen (se skema nedenfor). Denne silikone kan bruge til alle størrelser forme, såvel indendørs som udendørs og på næsten alle slags materialer.

TEKNISKE DATA

Før afhærdning

	RTV-863	C-863(3-5%)
Udseende	flydende gummimasse	vandig væske
Farve	hvid	trans.
Vægtfylde ved 25°C	1,18	0,98
Viskositet ved 25°C	30.000(ca.20.000 blandet)	9

Efter afhærdning

Udseende	flydende hvid gummimasse
Shore A, Hårdhed, +-2	22
Brudstyrke MPa.	4,6
Forlængelse ved brud DIN 53504	520
Rivestyrke kN/m+-2	23
Krympning efter 7 dage	0,8
Forarbejdningstid v/3%	60 min.
Ved 4% hærdertilsetning	40 min.
Ved 5% hærdertilsetning	20min.
Afhærdningstid, v/23°C, v/3%	24 timer
Ved 4% hærdertilsetning	12 timer
Ved 5% hærdertilsetning	6 timer

ANVENDELSE

Se illustrerede brugsanvisning i RTV-2 mappen.

Se også "GENEREL BRUGSANVISNING" forrest i mappen for tips til anvendelsen af silikonegummi.

OPBEVARING & EMBALLAGE

Opbevares køligt og tørt i højst 1 år!

1 kg, 5 kg & 25 kg

SUNDHED OG SIKKERHED

Forlang leverandørbrugsanvisning!

Kontaktperson: Nicolai Bakkegaard, Kemitura, nbo@kemitura.com, www.kemitura.com,
tlf.: +45 47 17 18 55/fax: +45 47 17 25 11.

Alle udsagn i dette datablad er udtryk for holdninger, som vor leverandør mener er rigtige og troværdige, men fremstilles uden yderligere garanti og ansvar fra leverandørens og Kemitura Gruppens side. Udsagn vedrørende mulig brug af vore produkter er ikke ment som anbefaling til krænkelse af patenter. Ingen patentgaranti af nogen art, udtrykt eller antydnet, er fremlagt eller tilsigtet.